

Silicona **Alta Temperatura**

Presentaciones

COD: AS*865 SILICONA NEUTRA ALTA TEMPERATURA GRIS 865 ISM x 270 ML C/CANULA (x12)

Descripción

Sellador de silicona de 1 componente en base neutra utilizado para el sellado de juntas sometidas a alta temperatura. Ideal para fugas y sellos en aplicaciones industriales y construcción.

Propiedades

Mantiene sus características intactas hasta temperaturas permanentes de 250°C y para exposición ocasional de hasta 330°C. Provee una excelente adhesión a vidrio, cerámicas, metales, aluminio, superficies esmaltadas, superficies lisas en general. No usar en contacto continuo con gasolina. Resistente al agua, lluvia, nieve y temperaturas extremas. También es resistente a químicos y a la radiación UV (exposición solar). No chorrea en uniones verticales y tiene bajo encogimiento al endurecer. Libera ácido acético durante el endurecimiento. **COLOR GRIS.**

Aplicación

- Resistencia térmica de silicona
- Capacidad para formar sellos tipo fabricante de juntas.
- Resistencia a disolventes y grasas de automoción.



Instrucciones de uso:

Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasa y otras impurezas. El tiempo de curado depende de las condiciones ambientales, humedad relativa, disponibilidad de aire y el grosor de la aplicación. Si el curado se produce en una atmósfera con falta de aire, el curado no será completo, pudiéndose ablandar a altas temperaturas. 1. Corte la punta de la boquilla aplicadora definiendo el ancho de la junta a aplicar 2. Insertar la boquilla al cartucho. 3. Coloque el cartucho en la pistola. 4. Aplicar la silicona de alta temperatura. El sellador debe aplicarse tan rápido como sea posible. Durante el trabajo, y si se necesita detener, retraiga el pistón de la pistola para cortar el paso de la silicona evitando así perder material.

Origen y almacenamiento:

MADE IN CHINA. Almacenamiento y vida útil 12 meses almacenado en ambiente seco y fresco a menos de 25°C en el envase original.